

OK Gasrod 98.70

OK Gasrod 98.70 1.0 Mn-legerad, kopparbelagd tråd för gassvetsning – oxyacetylen- svetsning av olegerade stål med nominell minimibrottgräns icke överstigande 430MPa, vilka användes i t ex tankar och rörledningar.

Klassificering tråd och elektroder	SFA/AWS A5.2 : R60 EN 12536 : OII
------------------------------------	--------------------------------------

Legeringstyp	Non alloyed steel (with 1 % Mn)
--------------	---------------------------------

Typical Weld Metal Analysis %				
C	Mn	Si	S	P
0.1	0.8	0.05	0.02	0.02

Trådens sammansättning %		
C	Mn	Si
0.10	1.00	0.22